

sådane nålar faller dyrare, än at Guldsmeder tunna mögta sig den samma förfäffa: kan ei eller vara så nödig.

14:o En sats stryknålar för hvarst halft lod i Silsver ifrån 11 lod till 15 lod 6 grän.

15:o God Probersten.

16:o Polerad Hammare och Städ för Guldprof.

17:o Skärflar til Guld-Kullarnes glödgning.

18:o Blåsrör.

Materialier til Finprofven och deras beredande.

S. 9.

Kapeller

Förfårdigas af Benaska, som beredes af allehanda ben, hvilka åro faste och ej pipige eller märgige, hälst de, som länge legat uti luften, at de åro utblekte och frie för fettma, hvite och mörre, såsom gamla Får och Håstskallar m. m. Dese ben böra först wäl brännas i en windugn, lägervis inlagde med kol, som tändas ofvan ifrån, at calcination måtte långsamt, och benen desto bättre genombrännas. Sedan ugnen kallnat, uttagas benen. De som åro fullkomligen hvitbrände alt igenom utsökas, och om något är svart och pipigt, fränskiljes det; men hvarav finnes hvitt sönderstöttes, lutas med rent och sött vattn, som til utlaknings påskyndande förut kan upfköras. Således fortfares med flere vattns påglutande, til des intet minsta spår af sälta eller halhet röjer sig för smaken eller fingren. Denna lakning kan ske antingen i et bykilar med råst och hållig bottn, eller ock i en nedåt spitsig påse af gles buldan eller linne, med band af en ankare eller annat kåril utspänd. De sönderstötte benen omröras som oftast, och då de af nyß förenämde kånetecken finnas vara nog utlakade, torkas och finmalas de: Upplammmas å nyss i et litet kar eller en stor bytta, och när det gröfre hunnit siumka til bottn, afhålls eller tappas det öfre vatnet i et särskilt kåril, i hvilket den finaste lammen efter någon tid åfwen sätter sig till bottn, under namn af Kläre.

Allt vatnet afhålls, då ock Benaskan samt Klären torkas och förvaras särskilt til deras bruk.

B .

Ende