

Wid Schemnitz i Ungern förefals
la Zink-malmer, som hålla mycket
Silfwer, hwilket är ansenligen gylt
dist. (S. 175.)

Anmärkning. Emedan Guld och Swafwel haf
wa ingen attraction til hwarannan: så hafwa många
påstådt, at Guld ej kunde finnas i Kies eller sådane
malmer, som hafwa Swafwel inne: Men som förfa
renhet wisar, at Guld kan bringas utur föregående,
ehuru de blifwit digererade i Aqua regis, och at Guld
går in i Skärsten, så måste man föreställa sig, at det
tredje medlet, som här består i en Metall, måste haf
wa gifwit Swaflet ingress til en wis del Guld, hwar
om Herr Scheffer i sin Skednings-Historia, införd i
Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar, gifwit
up artiga och nyttiga observationer. Det är märkwär
digt, at den Autoren, som skrifwit en så wacker tractat
de Appropriatione, nemligen Bergs-Rådet Henkel, haf
funnat wara så enwis i nekändet, at Kies kunde inne
hålla et uplöst Guld.

Man wil därföre icke styrka de lätttrogne i sin in
bilning, at Kieser i almånhet innehålla mera än de
gifwas ut före af sunda Metallurgis: ty bedrägeriet tor
de då få för mycket lust, utan allenast påminna, at så
litet man af Guld bör wänta i Kieser, där intet gediget
wisar sig i neaden, så litet bör man förakta Kieser i
andiska Erzgebürge; och när man därjämte waktar sig
för anafning af flygtigt Guld, såsom en contradictione
och misstänkt tanka, så kan man gå den säkraste wä
gen.

Om Guld werkeligen är uplöst och förstenadt, eller
om jag får lof at säga förglasadt i Schirrkorn, är jag
intet öfwerlygad, så wida man menar Granat-ämne
(S. 68.); men jag har sedt sådan kallad Schirl, som
warit i brottet aldeles likt Schemnitzer-Blendet, och
då