

2 Kilo Alaun und 1 Kilo Weinstein, die Waare einhaspeln und $\frac{1}{4}$ Stunde durch das Bad hindurchdrehen, spülen.

* * *

Obiges Alkaliblau wird walfecht und eignet sich besonders für lose Wolle und Stückwaare. In diesem Falle thut man gut, dem Sauerbade noch die Auflösung von 500^{gr} Zinkvitriol hinzuzufügen.

* * *

Wollgarne passirt man nach dem Blaubade einfach durch ein lauwarmes Bad aus 500^{gr} Schwefelsäure.

30. Alkaliblau dunkel.

In dem kochenden Bade löst man 300^{gr} calc. Soda, kocht die Waare darin $\frac{1}{2}$ Stunde, schlägt auf, setzt die Auflösung von 150^{gr} Alkaliblau 2 B hinzu, kocht $\frac{3}{4}$ Stunde, schlägt auf und bestelt ein frisches 40° R. warmes Bad mit 1 Kilo Schwefelsäure, rührt durch und hantirt die Waare $\frac{1}{4}$ Stunde in diesem Bade.

31. Grünlichblau (Sächsischblau).

Auf 10 Kilo.

2 Kilo Weinsteinpräparat, 2 Kilo Glaubersalz und 50^{gr} Indigocarmin in der Flotte lösen, aufkochen, abschrecken, eingehen, $\frac{1}{2}$ Stunde kochen lassen und spülen.

32. Dunkelblau.

Auf 10 Kilo.

Man siedet $\frac{3}{4}$ Stunde mit 100^{gr} Chromsaurem Kali, 50^{gr} Kupfervitriol, 2 Kilo Alaun, 1 Kilo Weinstein, 250^{gr} Oxalsäure und 100^{gr} Zinnfalz, spült sorgfältig und färbt auf frischem, kochendem Bade mit 2 Kilo Blauholz und 30^{gr} Gentianaviolett B unter gutem Umziehen aus.

Enlever et préparer un bain frais bouillant avec 2^K alun et 1^K tartre, entrer, y manoeuvrer $\frac{1}{4}$ d'heure et rincer.

* * *

Le bleu Nicholson ci-haut résiste au foulon et s'emploie spécialement pour la laine brute et pour les pièces de laine. En ce cas on fait bien d'ajouter au bain d'acide encore la solution de 500^{gr} sulfate de zinc.

* * *

Les filés de laine sont simplement passés après le bain bleu par un bain tiède de 500^{gr} acide sulfurique.

30. Bleu alcalin foncé.

Dissoudre dans le bain bouillant 300^{gr} sel de soude, y faire bouillir la marchandise $\frac{1}{2}$ heure, enlever, ajouter la solution de 150^{gr} bleu alcalin 2 B., bouillir $\frac{3}{4}$ d'heure, enlever et passer à 50° C. par un bain frais de 1^K acide sulfurique en manoeuvrant $\frac{1}{4}$ d'heure.

31. Bleu vert (Bleu de Saxe).

Pour 10 Kilos.

Dissoudre dans le bain 2^K bisulfate de soude, 2^K sulfate de soude et 50^{gr} carmin d'indigo, bouillir, raffraîchir, entrer, laisser bouillir $\frac{1}{2}$ heure et rincer.

32. Bleu foncé.

Pour 10 Kilos.

Bouillir $\frac{3}{4}$ d'heure dans un bain de 100^{gr} bichromate de potasse, 50^{gr} sulfate de cuivre, 2^K alun, 1^K tartre, 250^{gr} acide oxalique et 100^{gr} sel d'étain, rincer soigneusement, pour teindre dans un bain frais bouillant avec 2^K bois de campêche et 30^{gr} violet gentiana B en manoeuvrant bien.