

Lichten 118 Fuß, jede der beiden Seitenöffnungen 108 Fuß. Die Pfeiler und Widerlager sind auf Pfahlrost gegründet; die größten Hochgewässer der Kinzig füllten das Bett zwischen den beiderseitigen Dämmen bis auf 2 Fuß unter deren Kronen. An Schmied- und Walzeisen enthält die Kinzigbrücke bei 7800 Zentner, an Gusseisen nur gegen 15 Ztr. Die Kosten des eisernen Überbaues beließen sich incl. Transport, Aufstellung und Anstrich auf 146,000 fl.; die Herstellungskosten der Pfeiler und Widerlager incl. des Holzgedeckes der Brücke stellten sich auf bei 40,000 fl. Die Aufstellung des eisernen Überbaues geschah im Dezember 1859 mittelst Ueberwalzen der auf dem rechten Kinzigufer fertig hergestellten Eisenkonstruktion. Die Ausführung erfolgte nach den Plänen der großb. Bauverwaltung durch die Kestler'sche Maschinenfabrik in Ehlingen.

Die Schutterkanalbrücke reicht sich hinter dem linkseligen Kinzigdamm der Kinzig-Brücke an und ist durchweg massiv aus Sandstein mit 3 flachen Segmentbögen, wovon der mittlere 29 Fuß, jeder der beiden äußern 21.8 Fuß lichte Weite hat, konstruiert. Die Pfeiler sind 5 Fuß dick und wie die beiden Widerlager auf Pfahlrostfundamenten aufgestellt. Die 2 Segmentbögen dienen vorzugsweise zu Durchfahrten und Durchgängen. Die Kosten dieses Baues belaufen sich in runder Summe auf 36,000 fl. —

Von den 30 Blättern Zeichnungen enthalten 13 Anordnungen und Konstruktionsdetails der Rheinbrücke und deren Gründung; 15 Situations-, Gebäude-ic. und mechanische Einrichtungen des neuen Bahnhofs in Kehl; 2 die Darstellung der Kinzig- und Schutterkanalbrücken.

(Das Werk erscheint in 3 Heften, von welchen das erste vorliegt. Der Preis eines jeden Heftes mit 10 Blatt groß Folio ist 2 fl. 42 fr.)

II.

Resultate einiger Versuche über die Festigkeit des Schmiedeisens.

Bon Friedrich Schurz, f. f. Oberinspektor. *)

Ich habe in letzterer Zeit, gelegenheitlich der Erprobung der Kettenglieder für die im Bau stehende Eisenbahnkettenbrücke über den Donaukanal, sowohl über die absolute Festigkeit des von dem Witlowitzer Eisenwerke verwendeten Eisenmaterials, als auch über die rückwirkende Widerstandsfähigkeit verschiedener zu dem Quadermauerwerk obiger Brücke zu verwendenden Steinarten mit die Überzeugung verschafft, und zu diesem Ende eine Reihe von Versuchen ausgeführt, deren Resultate ich im Nachstehenden **) folgen lasse. Es wurde zu dieser Erprobung eine hydraulische Presse verwendet, wobei:

der Pressbolzen einen Durchmesser $D = 12''$,
das Sicherheitsventil an den Pumpen den Durchmesser $d = 6$ Linnen hat;
das Hebelverhältnis bei dem letzteren ist $1 : L = 1 : 10$,
und das Eigengewicht des Sicherheitsventils = $7\frac{1}{2}$ Pf.
Endlich die Wirkung des unbelasteten Hebels vermöge seines eigenen Gewichtes $b = 23\frac{1}{2}\%$ Pf. = 0.744 Pf.

Die Pressung (resp. Spannung), mit welcher jedes Glied vor der Verwendung, ohne Überschreitung der Elastizitätsgrenze gespannt wird, beträgt $P = 140,000$ Pf.
daher muß das Ende des Hebels am Sicherheitsventil, mit einem Gewichte k belastet werden, welches

$$k = \frac{Pl^2}{LD^2} = \frac{140,000 \cdot 1 \cdot 0.5^2}{10 \cdot 12^2} = \frac{35,000}{1440} = 24.305 \text{ Pf.}$$

Hieron die Wirkung des Hebels $h = 0.744$ Pf. abgez.
bleibt $k' = k - h = 23.561$ Pf.

mit welchem Gewichte $k' = 23.561$ Pf. die obige Spannung von 1400 Ztr. erzielt worden ist. Hierauf wurde der Versuch:

I. Über die absolute Festigkeit des zu den Kettengliedern verwendeten Eisenmaterials auf folgende Art bewerkstelligt.

Zu dem Versuche wurde ein Glied mit $\frac{1}{2}$ Theil des Kettenglieder-Querschnittes ($6''$ Breite $1\frac{1}{2}''$ Dicke = $8\frac{1}{2}''$), folglich mit einem Querschnitte von $2''$ Breite, $1\frac{1}{2}''$ Dicke = $2.66\frac{1}{2}''$ verwendet und zugleich mit Rücksicht auf einen dreifachen Sicherheits-Ueberschuss einer Spannung = 1400 Ztr. unterzogen. Da jede Zugabe von 1 Pf. Gewicht auf den Hebel 58 Ztr. ***) Mehrspannung hervorbringt, so wurde diese 1 Pfundige Zulage fortgesetzt, und nachdem die Spannung 1 über 2 Minuten gedauert hatte und die Ausdehnung gemessen war, immer die vollkommene Entlastung eingeleitet und der völlige Rückgang, oder später die bleibende Dehnung, mittelst eines angebrachten Fühlhebels beobachtet.

Die Resultate waren folgende:

*) Aus der Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-Vereins. Jahrgang 1860, Heft 1.

**) Die Versuche über die rückwirkende Festigkeit mehrerer Gattungen von in der Umgegend von Wien gebrochenen Steinen sind hier weggelassen.

***) $P = \frac{k'LD^2}{ld^2} = \frac{1 \cdot 10 \cdot 144}{1 \cdot 0.25} = 57.6$ Ztr.

| Nr. des Versuches | Belastung des Hebels am Sicherheitsventil in Pf. | Gewicht Spannung in Ztr. | Ausdehnung während der Spannung | Gewicht ausdehnung nach der Entlastung | Anmerkung. |
|-------------------|--|--------------------------|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | |
| 1 | 23.56 | 1400 | 1 4 0 | 0 | |
| 2 | 24.56 | 1458 | 1 4 0 | 0 | |
| 3 | 25.56 | 1516 | 1 5 0 | 0 | |
| 4 | 26.56 | 1574 | 1 7 1 | 1 $\frac{1}{2}$ | |
| 5 | 27.56 | 1632 | 1 9 3 | 3 | |
| 6 | 28.56 | 1690 | 2 7 6 $\frac{1}{2}$ | 6 $\frac{1}{2}$ | |
| 7 | 29.56 | 1748 | 2 7 1 | | |
| 8 | 30.56 | 1806 | 2 9 3 | 3 | |
| 9 | 31.56 | 1864 | 3 3 1 | 9 | |
| 10 | 32.56 | 1922 | 3 6 2 | | |
| 11 | 33.56 | 1980 | 3 8 2 | 2 | |
| 12 | 34.56 | 2038 | 4 2 2 | 6 | |
| 13 | 35.56 | 2096 | 5 3 3 | | |
| 14 | 36.56 | 2154 | 6 4 | | |
| 15 | 37.56 | | | | |
| 16 | 38.56 | | | | |
| 17 | 39.56 | | | | |
| 18 | 40.56 | | | | |
| 19 | 41.56 | 2444 | | | |

Nachdem die Risse sichtbar wurden, sind die beiden Fühlhebel (mit einer Übersteigung von 1 : 12), um bei dem Bruch nicht zerstört zu werden, befestigt worden, daher von der 15. Belastung an die weitere Ausdehnung nicht mehr beobachtet werden konnte; sie betrug bei dem Bruch an dem 9' langen Gliede circa 1" 1". Der Querschnitt verminderte sich von 2" Breite auf 1" 10 $\frac{1}{2}$ ", und von 1" 4" Dicke auf 1" 2 $\frac{1}{2}$ ", daher der Querschnitt von 2.66" auf 2.265". Der Bruch war halb feinsäfig und halb feinkörnig.

Die den Bruch bewirkende Spannung von 2444 Ztr., welche pro $\frac{2.66}{2.66} = 918.7$ Ztr. betragen würde, kann aber durchaus keinen Anhaltspunkt liefern, weil, nachdem mit der Spannung von 1554 Ztr. die Elastizitätsgrenze überschritten war, welche kennen zu lernen der eigentliche Zweck des Versuches war, das Reisen des Gliedes nur von der Zeitdauer der Spannung abhängt, welche bei der fortgesetzten Belastung und zunehmenden Ausdehnung zwar immer kürzer geworden wäre, aber dennoch zu viel Zeit in Anspruch genommen hätte und überdies nur von untergeordnetem Nutzen seyn könnte.

Das Resultat dieses Versuches lieferte demnach die beruhigende Überzeugung, daß die absolute Festigkeit (innerhalb der Elastizitätsgrenze) des verwendeten Eisens = $\frac{1516}{2.66} = 570$ Ztr. pro $\frac{2.66}{2.66}$ beträgt, während bei dem Voranschlag 175 Ztr. pro $\frac{2.66}{2.66}$ angenommen wurde (weil jeder Bestandteil der Spannungsprobe unterzogen wird), daher die Konstruktion eine $\frac{570}{175} = 3.257$ fache Sicherheit darbietet wird.

II. Ein weiterer Versuch über die Stärke der zu den Kettengliedern verwendeten 3.6 Zoll im Durchmesser starken Verbindungsbolzen (wobei Glied an Glied angereiht, blos die Dicke des Gliedes mit 1 $\frac{1}{2}$ Zoll die Länge der freien Auflage ausmacht), wurde in nachstehender Art ausgeführt.



Der Druck auf die Mitte der Länge des Bolzens war 1400 Ztr., die freie Auflage war:

Bei Nr. 1 . . . 3 $\frac{1}{2}$, die Durchbiegung bei 1400 Ztr. Druck = 0.
" " 2 . . . 5 $\frac{1}{2}$ " " " " " " = 0.
" " 3 . . . 7 $\frac{1}{2}$ " " " " " " = 0.
" " 4 . . . 9 $\frac{1}{2}$ " " " " " " = 1 $\frac{1}{2}$ ".
" " 5 . . . 11 $\frac{1}{2}$ " " " " " " = 1 $\frac{1}{2}$ ".

Hieraus ist zu ersehen, wie groß der Sicherheitsüberschuss bei den, von geschmiedetem Eisen angefertigten Verbindungsbolzen sich herausstellt.

Wenn gleich diese Versuche nicht allgemein maßgebend seyn können, weil die Qualitäten des Eisens, welche bei den Voranschlägen eines Bau-Objektes in Erwägung zu ziehen kommen, sehr verschieden sind, und weil es somit als ratschlich erscheint, in speziellen Fällen, wo größere Bauten ausgeführt werden sollen, berlei Versuche über die Festigkeit des zu verwendenden Materials vorzugehen zu lassen, so glaube ich, daß es demnächst für praktische Techniker nicht uninteressant seyn dürfte, von den vorstehenden Versuchen Kenntnis zu