

1) im Weißkupfererz, welches nach Henkel
40,00 Kupfer mit Arsenik und Eisen enthält; 2) im
Graugültigerz. Seine Bestandtheile sind nach
Klaproth 31,36 Kupfer, 34,09 Spiegelglanz, 14,77
Silber, 3,30 Eisen, 11,50 Schwefel. Nach Ma-
pioni 36,9 Spiegelglanz, 29,3 Kupfer, 12,7 Schwei-
fel, 12,1 Eisen, 4,0 Arsenik, 1,1 Alauerde, 0,7
Silber. IV. Durch Sauerstoff oxidirt: 1) als Kup-
ferschwärze. Sie besteht nach Klaproth aus
Kupfer und Sauerstoff. 2) Als Rothkupfererz.
Von diesem werden drey Arten unterschieden: a) dich-
tes Roth-Kupfererz, b) blättriges Roth-
Kupfererz, c) haarförmiges Roth-Kupfer-
erz. 3) Als Ziegelerz, (Kupfer, Eisen und Sauer-
stoff,) dieses ist entweder a) erdiges, oder b) ver-
härtetes Ziegelerz; 4) als Kupfergrün; 5)
als eisenbeschüssiges Kupfergrün, welches a)
in erdigtes, und b) schlackiges eisenbeschüssi-
ges Kupfergrün unterschieden wird. V. Mit
Säuren verbunden. A) Mit Kohlensäure:
1) in der Kupferlasur. Diese ist entweder a)
gemeine, oder b) strahlige. Erstere enthält im
Hundert nach Kirwan 69 Kupfer, 29 Kohlensäure,
2 Wasser; letztere nach Pelletier 68,00 Kupfer,
19,00 Kohlensäure, 9,00 Sauerstoff; 2) im Malas-
chit: von diesem unterscheidet man zwey Arten a)
fasrigen, und b) dichten; jener enthält nach
Klaproths Analyse 58,00 Kupfer, 18,00 Kohlens-
säure, 12,50 Sauerstoff 11,50 Wasser; dieser nach
Fontana: 66,00 Kupferoxide, 23,00 Kohlensäure,
6,00 Wasser. B) Mit Arseniksäure im Oli-