

i en digel, sedan de förut varit betäckte med salt, som vanligt är; efter smältningen, lyftes låcket af digelen och tillsattes bly 12 Cent. hvarefter påblåses, tills alt är väl blandat; digelen tages sedan ut och det blyet man funnit och rengjort sättes på en Capell, att drifvas, så får man ett gyldiskt D korn.

§. 2.

Kornet som på Capellen blickat, finnes aldrig vara rent ☉; utan åtminstone är deruti så mycket D, som bly-schvåren hållit; förden skuld, att finna huru rik malmen varit på ☉, måste D skedas ifrån ☉, hvilket i prober-konstens 3 afdelning underrättas skall.

Prober-konstens 3 Afdelning

Om Metall-Profver.

CAP. I:sta

ATT PROBERA RÅ OCH SVART KOPPAR  
PÅ GÅR.

§. 1.

Rå och svart koppar proberas ej lika; emedan han understundom håller mer, understundom mindre ♂ hos sig. Man indelar dock desse ♀ profver i 3 sorter, nämligen rå koppar-profver, Metall-profver, samt Troststens-profver.

§. 2.

Rå koppar-profver ske på följande sätt: Man har tillreds, i prober-ugnen, tvänne upeldade Capel-  
K pel.