

TEXTILFABRIK-INDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT FRANKFURT A. MAIN



● *Neue Modefarben*

● *New Fashion Shades*

● *Nouvelles nuances mode*

SEIDE

SILK

SOIE

FS1950

Ausgegeben Dezember (December / Décembre) 1934 296

296

7255

EINGEGANGEN
24. Jan. 1935.

Neue Modefarben
New Fashion Shades
Nouvelles nuances mode

Ausgegeben Dezember

Issued December

Édité Décembre

1934

Seide

Silk

Soie



I. G. FARBENINDUSTRIE
AKTIENGESELLSCHAFT
FRANKFURT AM MAIN

I. G. 1103

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Färbeweise für erschwerte Seidenstückware.

Man färbt in neutralem Bade zweckmässig unter Zusatz von 2 g Peregal O im Liter und 10–30% Duisburger Natriumsulfat, Glaubersalz kalz. oder Kochsalz, indem man bei 40° C mit der Ware eingeht und langsam auf 80–90° C erwärmt. Färbedauer $\frac{3}{4}$ –1 Stunde.

Da die verwendeten Farbstoffe sowohl aus neutralem als auch schwach alkalischem Bade gut auf erschwerte Seide ziehen, kann anstelle obiger Färbeweise daher auch gegebenenfalls im Seifen-Glaubersalzbad oder im Natriumphosphat-Glaubersalz-Monopoleifen-Bade gefärbt werden.

Es wurde bei Auswahl der Farbstoffe Rücksicht auf bestmögliche Lichtechtheit und gute Aetzbarkeit genommen.

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 0,24% Azowalkgelb R
0,22% Metanilrot 3B 60:100
0,02% Sirkusschwarz VE | 9. 2,3 % Sulfongelb 5G
0,75% Nerol 4B
0,55% Supranolrot R |
| 2. 0,2 % Supranolorange GS
0,25% Sulfongelb 5G
0,22% Supramingrün BLD | 10. 3 % Benzoblau RW
0,7 % Säureviolett PW |
| 3. 1,1 % Sulfongelb 5G
0,3 % Supranolrot R
0,45% Sirkusschwarz VE | 11. 3 % Supranolrot R
1,2 % Sulfongelb 5G
0,6 % Nerol 4B |
| 4. 0,28% Nerol 4B
0,25% Supranolorange GS
0,14% Azowalkgelb R | 12. 4 % Supranolrot R
3 % Nerol 4B
0,5 % Supranolbrillantrot 3B |
| 5. 0,6 % Supranolrot R
0,5 % Sulfongelb 5G
0,22% Nerol 4B | 13. 1,2 % Metanilrot 3B 60:100
0,7 % Supranolbrillantrot 3B
0,04% Brillantindocyanin 6B |
| 6. 1,2 % Supramingrün BLD
0,6 % Supranolorange GS
0,2 % Sulfongelb 5G | 14. 1,1 % Supramingrün BLD
0,5 % Supranolorange GS
0,22% Sulfongelb 5G |
| 7. 1 % Sulfongelb 5G
0,22% Supranolrot R
0,36% Sirkusschwarz VE | 15. 2,8 % Supranolrot R
1 % Sulfongelb 5G
0,85% Nerol 4B |
| 8. 0,55% Säureviolett PW
0,27% Supranolbrillantrot 3B
0,06% Supranolorange GS | 16. 2,4 % Nerol 4B
1,2 % Sirkusrot 4B
0,45% Säureviolett PW |

Die in den Rezepturen angegebenen Farbstoffmengen haben insofern nur bedingten Wert, als beim Färben die Höhe und Art der Erschwerung für den Ausfall des Farbtones massgebend ist und hierdurch in den meisten Fällen ein Nachnüancieren notwendig ist.

Die Aetzbarkeit der einzelnen Färbungen beurteilen wir wie folgt:

	Aetzbarkeit mit Rongalit C:	Zinkstaubätze:
Färbung 1—5	sehr gut	sehr gut
„ 6	gut bis sehr gut	gut bis sehr gut
„ 7	sehr gut	sehr gut
„ 8	†gut bis sehr gut	†gut bis sehr gut
„ 9	gut bis sehr gut	gut bis sehr gut
„ 10	gut	gut
„ 11	gut bis sehr gut	gut bis sehr gut
„ 12	gut	gut
„ 13	gut bis sehr gut	gut bis sehr gut
„ 14—16	sehr gut	sehr gut

†Die Aetzeffekte tönen bei starker Lichteinwirkung etwas nach.

Ohne Verbindlichkeit.

Method of Dyeing on weighted Silk Piece-Goods.

Dyeing is carried out in a neutral bath, preferably with addition of 2 lb. Peregál O per 100 gallons, and 10—30% Duisburg Sodium Sulphate or 20—60% Glauber's salt cryst., or 10—30% common salt, entering the goods at 105° F., and raising the temperature slowly to 175—195° F. Duration of dyeing: $\frac{3}{4}$ —1 hour.

As the dyestuffs used dye well on weighted silk, both from a neutral and from a weakly alkaline bath, dyeing may, if desired, also be carried out in a Glauber's salt-soap bath, or in a sodium phosphate-Glauber's salt-Monopol Soap bath.

The dyestuffs were selected with a view to obtaining best possible fastness to light and good dischargeability.

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. 0.24% Azo Milling Yellow R | 9. 2.3 % Sulphon Yellow 5G |
| 0.22% Metanil Red 3B 60:100 | 0.75% Nerol 4B |
| 0.02% Sirius Black VE | 0.55% Supranol Red R |
| 2. 0.2 % Supranol Orange GS | 10. 3 % Benzo Blue RW |
| 0.25% Sulphon Yellow 5G | 0.7 % Acid Violet PW |
| 0.22% Supramine Green BLD | 11. 3 % Supranol Red R |
| 3. 1.1 % Sulphon Yellow 5G | 1.2 % Sulphon Yellow 5G |
| 0.3 % Supranol Red R | 0.6 % Nerol 4B |
| 0.45% Sirius Black VE | 12. 4 % Supranol Red R |
| 4. 0.28% Nerol 4B | 3 % Nerol 4B |
| 0.25% Supranol Orange GS | 0.5 % Supranol Brilliant Red 3B |
| 0.14% Azo Milling Yellow R | 13. 1.2 % Metanil Red 3B 60:100 |
| 5. 0.6 % Supranol Red R | 0.7 % Supranol Brilliant Red 3B |
| 0.5 % Sulphon Yellow 5G | 0.04% Brilliant Indocyanine 6B |
| 0.22% Nerol 4B | 14. 1.1 % Supramine Green BLD |
| 6. 1.2 % Supramine Green BLD | 0.5 % Supranol Orange GS |
| 0.6 % Supranol Orange GS | 0.22% Sulphon Yellow 5G |
| 0.2 % Sulphon Yellow 5G | 15. 2.8 % Supranol Red R |
| 7. 1 % Sulphon Yellow 5G | 1 % Sulphon Yellow 5G |
| 0.22% Supranol Red R | 0.85% Nerol 4B |
| 0.36% Sirius Black VE | 16. 2.4 % Nerol 4B |
| 8. 0.55% Acid Violet PW | 1.2 % Sirius Red 4B |
| 0.27% Supranol Brilliant Red 3B | 0.45% Acid Violet PW. |
| 0.06% Supranol Orange GS | |

The quantities of dyestuff given in the recipes can only serve as general guide, as the amount and kind of weighting influences the shade in dyeing and a subsequent tinting becomes necessary.

The dischargeability of the individual dyeings is estimated as follows:

	Dischargeability with Rongalite C:	Zinc dust discharge:
Dyeing 1—5	very good	very good
” 6	good to very good	good to very good
” 7	very good	very good
” 8	†good to very good	†good to very good
” 9	good to very good	good to very good
” 10	good	good
” 11	good to very good	good to very good
” 12	good	good
” 13	good to very good	good to very good
” 14—16	very good	very good.

†The discharge effects develop a slight tint, when exposed to strong light.

Without guarantee.

Mode de teinture pour tissus de soie chargée.

Teindre en bain neutre, de préférence avec addition de 2 g de Pérégal O par litre et 10 à 30 % de Sulfate de soude de Duisburg, sulfate de soude calc. ou sel marin. Entrer à 40° C et porter lentement à 80—90° C. Durée de la teinture $\frac{3}{4}$ à 1 heure.

Les colorants ci-dessous montent sur soie chargée aussi bien en bain neutre qu'en bain faiblement alcalin. On pourra donc, le cas échéant, teindre aussi en bain de savon-sulfate de soude ou en bain de phosphate de soude-sulfate de soude-Savon Monopole.

Nous avons choisi les colorants possédant une aussi bonne solidité à la lumière que possible, ainsi qu'une bonne rongeabilité.

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 0,24 % Azo Jaune foulon R | 9. 2,3 % Jaune Sulfone 5G |
| 0,22 % Rouge Métanile 3B 60:100 | 0,75 % Nérol 4B |
| 0,02 % Noir Sirius VE | 0,55 % Rouge Supranol R |
| 2. 0,2 % Orangé Supranol GS | 10. 3 % Benzo Bleu RW |
| 0,25 % Jaune Sulfone 5G | 0,7 % Violet acide PW |
| 0,22 % Vert Supramine BLD | 11. 3 % Rouge Supranol R |
| 3. 1,1 % Jaune Sulfone 5G | 1,2 % Jaune Sulfone 5G |
| 0,3 % Rouge Supranol R | 0,6 % Nérol 4B |
| 0,45 % Noir Sirius VE | 12. 4 % Rouge Supranol R |
| 4. 0,28 % Nérol 4B | 3 % Nérol 4B |
| 0,25 % Orangé Supranol GS | 0,5 % Rouge brillant Supranol |
| 0,14 % Azo Jaune foulon R | 3B |
| 5. 0,6 % Rouge Supranol R | 13. 1,2 % Rouge Métanile 3B 60:100 |
| 0,5 % Jaune Sulfone 5G | 0,7 % Rouge brillant Supranol |
| 0,22 % Nérol 4B | 3B |
| 6. 1,2 % Vert Supramine BLD | 0,04 % Indocyanine brillante 6B |
| 0,6 % Orangé Supranol GS | 14. 1,1 % Vert Supramine BLD |
| 0,2 % Jaune Sulfone 5G | 0,5 % Orangé Supranol GS |
| 7. 1 % Jaune Sulfone 5G | 0,22 % Jaune Sulfone 5G |
| 0,22 % Rouge Supranol R | 15. 2,8 % Rouge Supranol R |
| 0,36 % Noir Sirius VE | 1 % Jaune Sulfone 5G |
| 8. 0,55 % Violet acide PW | 0,85 % Nérol 4B |
| 0,27 % Rouge brillant Supranol 3B | 16. 2,4 % Nérol 4B |
| 0,06 % Orangé Supranol GS | 1,2 % Rouge Sirius 4B |
| | 0,45 % Violet acide PW |

Les pourcentages ne sont donnés qu'à titre indicatif, la nuance variant suivant le degré et le genre de la charge. Dans la plupart des cas il sera nécessaire de nuancer ultérieurement









Rongeabilité:

	Rongalite C:	Poudre de zinc:
Teintures 1—5	très bonne	très bonne
” 6	bonne à très bonne	bonne à très bonne
” 7	très bonne	très bonne
” 8	†bonne à très bonne	†bonne à très bonne
” 9	bonne à très bonne	bonne à très bonne
” 10	bonne	bonne
” 11	bonne à très bonne	bonne à très bonne
” 12	bonne	bonne
” 13	bonne à très bonne	bonne à très bonne
” 14—16	très bonne	très bonne

†Les effets de rongage remontent légèrement lors d'une exposition prolongée à la lumière.

Sans garantie.

I. G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT



I. G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

9



10



11



12



13




14



15



16



Fs 1950

296

Neue Modefarb

Fashion S

elles nuance

Dezember

December

Décembre

1934



FARBENINDUSTRIE
GESELLSCHAFT
FRANKFURT AM MAIN

QpCARD 101 v2

I. G. 1103

0 in

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

10

20