

N. d. Fleyers. Nummer des Vorgarns.	I. Surate etc.		II. Ord. Georgia.		III. Louisiana.		IV. Surinam, Bahia.		V. Good- middling Maco etc.	
	β.	T.	β.	T.	β.	T.	β.	T.	β.	T.
*) 1 ^{1/8}	1,07	1,14	0,99	1,05	0,92	0,97	0,84	0,89	0,77	0,81
1 ^{1/4}	1,08	1,21	1,00	1,12	0,93	1,03	0,845	0,95	0,775	0,86
1 ^{3/8}	1,08	1,27	1,005	1,18	0,935	1,09	0,85	1,00	0,78	0,91
1 ^{1/2}	1,09	1,33	1,01	1,24	0,94	1,15	0,86	1,05	0,79	0,96
1 ^{5/8}	1,095	1,40	1,015	1,3	0,945	1,20	0,865	1,10	0,795	1,01
1 ^{3/4}	1,10	1,46	1,02	1,35	0,95	1,26	0,87	1,15	0,80	1,06
1 ^{7/8}	1,105	1,52	1,025	1,40	0,955	1,31	0,875	1,20	0,805	1,10
2	1,11	1,57	1,03	1,46	0,96	1,36	0,88	1,24	0,81	1,14
2 ^{1/4}	1,12	1,68	1,04	1,56	0,97	1,45	0,89	1,33	0,82	1,23
2 ^{1/2}	1,13	1,79	1,05	1,66	0,98	1,55	0,90	1,42	0,83	1,32
2 ^{3/4}	1,14	1,90	1,06	1,76	0,99	1,64	0,91	1,51	0,84	1,40
3	1,15	2,00	1,07	1,85	1,00	1,73	0,92	1,60	0,85	1,47
3 ^{1/4}			1,08	1,94	1,01	1,82	0,93	1,67	0,855	1,54
3 ^{1/2}			1,09	2,04	1,02	1,91	0,94	1,74	0,86	1,61
3 ^{3/4}			1,1	2,13	1,03	2,00	0,95	1,84	0,87	1,68
4			1,11	2,22	1,04	2,08	0,96	1,92	0,88	1,76
4 ^{1/2}			1,12	2,37	1,05	2,23	0,97	2,05	0,885	1,88
5			1,13	2,53	1,06	2,37	0,98	2,19	0,89	2,00
5 ^{1/2}					1,07	2,51	0,99	2,32	0,90	2,11
6					1,08	2,65	1,00	2,45	0,91	2,23
6 ^{1/2}					1,09	2,78	1,01	2,58	0,92	2,34
7					1,10	2,91	1,015	2,70	0,93	2,46
7 ^{1/2}					1,11	3,04	1,02	2,80	0,94	2,57
8					1,12	3,17	1,03	2,90	0,95	2,69
9							1,045	3,14	0,965	2,90
10							1,06	3,35	0,98	3,10
11							1,075	3,56	0,99	3,29
12							1,09	3,77	1,00	3,46
14									1,02	3,82
16									1,04	4,16
18									1,06	4,50
20									1,08	4,84
22									1,1	5,17
24									1,12	5,49

*) Bei noch feineren Wollen kann β bei Nr. 1^{1/8} genommen werden:

für fully faire Maco 0,69,
 good à fine Maco 0,61
 extra fine Maco und beste Sea Island 0,53.

Für höhere Nr. als 1^{1/8} steigt β im gleichem Verhältnisse wie für good-middling Maco.