

Tabelle X. Reisslängen wurden auf das Trockengewicht bezogen

1 Nr.	2 Papiersorte Gewicht von 1 qm gr	3 Feuchtigkeit bei der Untersuchung, pCt.	4 Quer- streifen		5 Längs- streifen		6 Mittelwerth		10 Mechanische Knitterung					15 Amtlicher Widerstand gegen Zer- knittern mit der Hand Char- lotten- burg Leipzig	
			Reiss- länge m	Bruch- dehnung pCt.	Reiss- länge m	Bruch- dehnung pCt.	Reiss- länge m	Bruch- dehnung pCt.	Relat. Luft- feuch- tigkeit pCt.	11 Reissdruck der			14 Widerstand gegen Zer- knittern Rigo	15 Char- lotten- burg	16 Leipzig
										Quer- streifen cm	Längs- streifen cm	kleinsten d. Längs-oder Quer- streifen cm			
1.	100,59 nass 94,80 trocken	65	3657	5,6	6610	3,04	5134	4,32	58-62	56-57	mehr als 76	56-57	6	6	
Schreibpapier Nr. 1 weiss															
2.	101,25 nass 95,42 trocken	68	3465	6,16	6344	2,82	4910	4,49	"	70	56-57	56-57	6	6	7
Schreibpapier Nr. 2 weiss															
3.	92,72 nass 87,88 trocken	65	3582	4,69	6844	2,86	5213	3,78	"	47-48	mehr als 76	47-48	6	6	3 bis (4)
Schreibpapier Nr. 3 weiss															
4.	93,21 nass 87,84 trocken	68	4554	4,53	8037	2,28	6296	3,41	"	40-42	reiss bei 76	40-42	5	5	4 bis (5)
Schreibpapier Nr. 10/11 Pfd. weiss															
5.	90,87 nass 85,64 trocken	68	4390	6,47	9108	2,53	6749	4,50	"	55-58	mehr als 76	55-58	6	6	4 bis (5)
Schreibpapier Nr. 10/11 Pfd. weiss															
6.	70,67 nass 66,60 trocken	68	4715	4,27	8799	2,10	6757	3,19	"	23-25	27-29	23-25	4	4	1 bis (2)
Schreibpapier Nr. 6 weiss															
7.	64,35 nass 60,25 trocken	68	3761	3,77	7584	2,09	5673	2,93	"	21-23	23-24	21-23	4	4	3 bis (4)
Schreibpapier Nr. 10/11 Pfd. weiss															
8.	64,87 nass 60,64 trocken	67	2045	2,66	4332	1,54	3189	2,10	"	15-16	17-19	15-16	4	3	1 bis (2)
Schreibpapier Nr. 19 S bläulich															
9.	67,74 nass 63,84 trocken	67	1963	1,99	2987	1,28	2475	1,64	"	1/2	1-1 1/2	1/2	1	1	0
Schreibpapier Nr. 11 1/2 S (gelblich)															
10.	51,94 nass 48,95 trocken	67	1798	1,68	2915	0,97	2357	1,33	55-58	1/2	1/2	1/2	0	0	0
Schreibpapier Nr. 17 1/2 Pfd. (grau)															
11.	97,12 nass 91,53 trocken	67	3569	5,38	6570	3,36	5070	4,37	"	40-42	42-43	40-42	5	5	4
Briefpapier Engl. Papier Foolscap A. Cowan & Sons (Ivory) etwas rosa															
12.	97,70 nass 92,07 trocken	67	3982	6,06	6720	3,63	5351	4,85	"	29-30	reissen erst bei 76	29-30	5	6	7
Briefpapier Cream Laid extra thick 1/33 Pfd. Cowan extra strong (hell gelblich)															
13.	44,52 nass 41,96 trocken	66	4925	4,21	6164	3,24	5544	3,73	"	38-39	23-25	23-25	4	6	4
Briefpapier Nr. 44 Schleicher & Schüll original C. S. & S. (bläulich)															
14.	115,48 nass 108,83 trocken	57	3479	3,68	4668	2,54	4074	3,11	"	4 1/2-6	1/2	1/2	1	2	1 bis (2)
Briefpapier Nr. 106 weiss															
15.	62,42 nass 58,82 trocken	57	3196	4,84	6052	2,14	4624	3,49	"	21-23	16-18	16-18	4	4	2 bis (3)
Briefpapier Nr. 103 G weiss															
16.	61,13 nass 57,61 trocken	62	5601	5,93	7175	3,91	6388	4,92	"	mehr als 76	74-76	74-76	6	6	7 bis (8)
Briefpapier Nr. 97 7 1/2 M bläulich															
17.	50,86 nass 47,93 trocken	64	3116	3,34	4673	2,33	3895	2,84	"	13-15	3-4	3-4	2	3	2
Briefpapier Nr. 123 blau															
18.	60,67 nass 57,42 trocken	64	3065	4,78	4830	2,02	3998	3,40	56-60	8-9	2 1/2-3	2 1/2-3	2	4	0 bis (1)
Briefpapier Nr. 711 LH (karrirt) weiss															
19.	29,02 nass 27,35 trocken	65	3949	2,88	7264	1,88	5607	2,38	"	4 1/2-5	3 1/2-4	3 1/2-4	2	5	1 bis (2)
Briefpapier Nr. 180 höchst fein und durchsichtig															
20.	68,41 nass 64,47 trocken	67	3040	3,42	4343	2,79	3692	3,11	"	22-23	22-23	22-23	4	3	1 bis (2)
Briefpapier Nr. 105 weiss															
21.	67,38 nass 63,50 trocken	68	3360	4,72	5753	2,38	4557	3,55	"	23-24	14-15	14-15	4	5	1 bis (2)
Briefpapier Nr. 501 weiss															
22.	91,48 nass 86,21 trocken	65	3449	4,29	5599	3,20	4524	3,75	"	21-23	23-24	21-23	4	3	2 bis (3)
Briefpapier Antique vellum Note Paper Nr. 3 gelblich															
23.	80,25 nass 75,63 trocken	68	2697	3,58	5377	2,80	4037	3,19	"	5-6	1 1/2-2	1 1/2-2	1	2	0 bis (1)
Briefpapier Vellum Laid 1/18 Pfd. Cowan gelblich															
24.	126,02 nass 118,76 trocken	65	3447	3,46	5187	3,18	4317	3,32	60	mehr als 76	mehr als 76	mehr als 76	7	8	1 bis (2)
Zeichenpapier von Whatman & Demy 1894															
25.	135,35 nass 127,55 trocken	67	4631	4,97	4976	3,80	4804	4,39	"	mehr als 76	mehr als 76	mehr als 76	7	4	2 bis (3)
Zeichenpapier Royal BB (stark rau)															
26.	143,68 nass 135,40 trocken	68	4274	7,29	5879	4,47	5077	5,88	"	mehr als 76	mehr als 76	mehr als 76	7	5	4 bis (5)
Englisches Bücherpapier Royal															
27.	67,17 nass 63,30 trocken	69	4592	7,19	7435	3,79	6014	5,49	"	mehr als 76	mehr als 76	mehr als 76	7	7	8
Dokumenten-Papier Nr. 205															
28.	155,31 nass 146,36 trocken	62	3826	4,51	4575	3,43	4201	3,97	"	mehr als 76	starke Schäl. bei 76	76	7	3	2
Whatman Medium rau 1895															
29.	144,92 nass 136,57 trocken	62	4325	3,93	5116	3,73	4721	3,83	"	mehr als 76	mehr als 76	mehr als 76	7	3	2
Whatman Medium glatt 1894															
30.	82,60 nass 77,84 trocken	65	3049	1,57	5156	1,58	4105	1,58	58-62	geht b.	Andruck entzwei	0	0	0	0
Strohpapier mech.-techn. Sammlung															
31.	101,86 nass 95,99 trocken	68	2972	5,94	5528	2,92	4250	4,43	"	77	75-77	Grenze 76	6	6	2 bis (8)
Konzept-Papier Nr. 20 der Ligater Papierfabrik															
32.	58,14 nass 50,08 trocken	69	2476	3,71	5591	1,98	4034	2,85	"	10	10	10	3	3	3
Konzept-Papier Nr. 10 der Ligater Papierfabrik															

Schluss folgt.