

Ist die Mischung der kaustischen Lauge mit dem Indigo vollzogen, setzt man der Indigolösung nach Verlauf von 15 Minuten das nach Vorschrift bereitete Zinn=Oxidul bei fortwährendem Umrühren hinzu, bringt das Gefäß mit dem nun fertigen Schnell=Indigo=Rüpen=Ansatz auf ein gelindes Kohlenfeuer und unterhält denselben eine Stunde lang warm. Die Auflösung des Indigos ist alsdann vollkommen vollzogen. Man bewahrt diesen Indigo=Ansatz am besten in gut verschlossenen Flaschen auf, wonach man denselben jederzeit zum Blau=Färben der Schaf= und Baumwollenen und seidenen Gegenstände folgendermaßen in Anwendung bringen kann, da derselbe dem Verderben nicht unterworfen ist.

4.

Herstellung und das Blau=Färben in der Schnell=Indigo=Rüpe.

Das Blau=Färben der wollenen, baumwollenen und seidenen Gegenstände aus der Schnell=Indigo=Rüpe wird folgendermaßen vollzogen.

Man füllt einen kupfernen Kessel oder ein hölzernes Gefäß mit reinem handheißem Wasser, setzt zu jedem 10 Berliner Quart dieser Flüssigkeit hinzu: