

holzabkochung in Anwendung bringt und derselben 1 ℔ Gelbholzabkochung hinzusetzt.

Mit 5 ℔ Blauholzabkochung, der man 1 ℔ Gelbholzabkochung hinzusetzt, wird ein vollkommenes Kohlschwarz erzeugt.

Loose Wolle, (Wolle in Flocken) ist nach eben diesem Verfahren besonders schön schwarz zu färben, man muß jedoch  $\frac{1}{4}$  ℔ chromsaures Kali,  $\frac{1}{4}$  ℔ Weinstein, und beim Schwarzfärben 1 ℔ Blauholzabkochung mehr in Anwendung bringen.

N<sup>o</sup> 3.

Kohlschwarz, aus der schwefelsalpetersauren Eisenauflösung und dem Blau- und Gelbholze.

(Für 10 ℔ Seide oder Zeug.)

Neu.

Die Herstellung dieser schönen, echten schwarzen Farbe für Seide ist keiner Schwierigkeit unterworfen und nach folgendem Verfahren sicher und einfach zu bezwecken.

Man füllt ein hölzernes Gefäß mit reinem, kaltem Wasser, setzt der Flüssigkeit nach und nach so viel schwefelsalpetersaure Eisenauflösung hinzu, daß dieselbe nach Beaume's Säuremessers 4 Grad stark ist, bringt die nach bekanntem Verfahren gereinigte Seide in dieselbe hinein und