

zu erhitzen, darin stecken, alsdann wird sie herausgenommen, gespült und appretirt.

Die zu diesem Ponceau nöthige salpetersalzsaure Zinnauflösung wird folgendermaßen bereitet: Man bringt in einen glafirten Steintopf oder eine starke Glasflasche

4 ℔ käufliche Salzsäure,

1 ℔ Salpetersäure (Scheidewasser)

und läßt in dieser Säurenflüssigkeit behutsam nach und nach in sehr kleinen Quantitäten 20 Loth fein geraspelttes reines Zinn auflösen; nach Auflösung desselben klärt man die nun fertige salpetersalzsaure Zinnauflösung vom Bodensatz ab und bringt sie zum Ponceaufärben für Seide in Anwendung.

N^o 8.

Dunkelroth (unechtes Türkisch Roth) aus der salpetersalzsauren Zinnauflösung und dem Rothholze.

(Für 20 ℔ baumwollenes Garn oder Zeug).

Reu.

Die nach diesem Verfahren erzeugten rothen Farben für Baumwolle zeichnen sich durch besondere Schönheit aus. Die Herstellung derselben wird folgendermaßen vollzogen.

Die nach bekanntem Verfahren in reinem Was-