

und Blauholze $\frac{1}{4}$ \mathcal{L} geraspeltes Gelbholz
hinzusetzt.

N^o 5.

Violett aus dem Alaun, der salpetersalzsauren Zinnauflösung
und dem Blauholze.

(Für 10 Stück $2\frac{1}{2}$ zöllige Billardbälle oder andere
Knochenarten.)

Man beobachtet zur Herstellung der violetten
Farbenarten dasselbe Verfahren, als wie zu Dun-
kelbraun mitgetheilt, nur daß man der Alaunflüs-
sigkeit 1 Loth salpetersalzsaure Zinnauflösung hin-
zusetzt. Darauf werden die Bälle in einer Abkochung
von $\frac{1}{2}$ \mathcal{L} geraaspeltem Blauholze violett gefärbt,
in reinem Wasser abgewaschen und polirt.

N^o 6.

Rosenroth aus der Cochenille und der Weinstein-
säure.
(Für 10 Stück $2\frac{1}{2}$ zöllige Billardbälle und anderer Knochenarten.)

Man läßt in 4 Berliner Quart reinem
Wasser 2 Loth fein gemahlene Cochenille eine
halbe Stunde lang auskochen, bringt diese Coche-
nille-Abkochung in ein wohl glasirtes Steingefäß
und setzt der Flüssigkeit 2 Loth käufliche Weinstein-
säure hinzu, rührt dieselbe gut um, bringt die
Bälle hinein und läßt sie $\frac{1}{2}$ Stunde lang darin