

liner Quart neutrale Alaunbeize hinzugesetzt hat, gebracht, in derselben gut herumgearbeitet und 12 Stunden lang darin gelassen, alsdann herausgenommen und folgendermaßen gebeizt.

Man füllt ein hölzernes Gefäß mit reinem kalten Wasser, setzt demselben so viel Salpetersalzsäure Zinnauflösung hinzu, daß die Beizflüssigkeit nach Beaume's Säurenmesser 3 Grad stark ist. In diese Flüssigkeit bringt man den mit neutraler Alaunbeize behandelten Hanf, und läßt denselben 1 Stunde darin herumarbeiten, alsdann wird er herausgenommen, gespült und folgendermaßen roth gefärbt.

Man füllt ein hölzernes Gefäß mit reinem kalten Wasser und setzt der Flüssigkeit hinzu: die Abkochung von 10 \mathcal{L} geraspelttem Rothholz, bringt den nach Vorschrift behandelten Hanf hinein und läßt denselben 1 Stunde lang darin herumarbeiten, alsdann wird derselbe herausgenommen und ohne zu spülen getrocknet.

N^o 4.

Carmoisin Roth aus dem Rothholz.

(Für 24 \mathcal{L} Manilla Hanf.)

Zur Herstellung der Carmoisinrothen Farben für Manilla Hanf hat man dasselbe Ver-