

fahren zu vollziehen, wie zu Roth *N^o 3*. Nach dem Rothfärben mit Rothholz, wird der Hanf in eine Flüssigkeit von hartem Wasser (Quellwasser) gebracht, 15 Minuten lang darin herumgearbeitet, alsdann herausgenommen und getrocknet.

N^o 5.

Rosenroth aus dem Rothholz.
(Für 24 A Manilla Hanf.)

Die rosenrothe Farbe ist eine Abstufung von der Carmosinrothen, und ist daher nach demselben Verfahren, jedoch mit weniger Anwendung von Beizflüssigkeit und Pigment leicht und mit Nutzen herzustellen.

Zur Darstellung der rosenrothen Farbe für Manilla Hanf kann man sich der Beizflüssigkeiten bedienen, welche man schon zum Beizen der rothen Farbe *N^o 3* in Anwendung gebracht hat, und welche keines Zusatzes bedürfen, worauf das Färben folgendermaßen vollzogen wird.

Der genäste Hanf wird einige Stunden in der neutralen Alaunbeizflüssigkeit, alsdann in der Salpetersalzsauren Zinnflüssigkeit $\frac{1}{2}$ Stunde lang behandelt, hierauf herausgenommen, gespült und