

A n h a n g.

Die Bereitung (Ansatz) der zum Färben des
Manilla Hanfes nöthigen Beizflüssigkeiten.

N^o 1.

Bereitung der Salpetersauren Eisenauflösung.

Man füllt einen gut glasirten Steintopf bis zur Hälfte mit 2 ℔ Salpetersäure (Scheidewasser), welche nach Beaume's Säurenmesser eine Stärke von 36 Grad haben muß, setzt dieser Säurenflüssigkeit 8 Loth nicht rauchende Schwefelsäure (sogenanntes englisches Vitriolöl) und 2 ℔ reines kaltes Wasser hinzu, rührt dieselbe mit einem Stäbchen gut um, und läßt in derselben 6 ℔ trockenen Eisenvitriol nach und nach in

Schrader's neues Färbe-Buch.