

Von den rothen Farben für verfertigte Filzfabrikate.

Die Herstellung der rothen Farben für Filz, aus den verschiedenen Haararten, kann aus der Cochenille und dem Rothholz geschehen; erstere erzeugt auf demselben schöne, echte, lebhafte rothe Farben, und wird daher vorzüglich in Anwendung gebracht. Zur Darstellung dieser verschiedenen rothen Farben wird folgendermaßen operirt:

*N<sup>o</sup> 1.*

Ponceau (Hochroth) aus der Cochenille.

Für 12  $\text{L}$  verfertigten Filz.

Man füllt einen reinen kupfernen oder zinnernen Kessel, mit reinem Flußwasser, bringt dasselbe an's Kochen und setzt demselben hinzu:

$\frac{3}{4}$   $\text{L}$  zart gepulverten Cristalltartari,

$\frac{1}{4}$   $\text{L}$  salzsaure Zinnauflösung,

läßt die Flüssigkeit 4 Minuten lang durchkochen,