

Von den braunen Farben für Filzfabrikate.

Die Herstellung der braunen Farben für Filz, kann aus verschiedenen Pigmenten bezweckt werden, vorzüglich findet das Rothholz und der Sandel zweckmäßige Anwendung.

Um schöne braune Farben für Filz in verschiedenen Nuancen vollkommen herzustellen, operirt man folgendermaßen:

N^o 1.

Rothbraun aus dem Sandel und dem Gelbholz.

(Für 12 A gefertigten Filz.)

Man füllt den kupfernen Kessel mit reinem Wasser, ist die Flüssigkeit am Kochen, setzt man derselben hinzu:

$\frac{1}{4}$ A englischen Sandel,

2 Loth zart gepulverte Galläpfel,

die Abkochung von $\frac{1}{4}$ A geraspeltem Gelbholze,