

läßt die Flüssigkeit 8 Minuten lang durchkochen, kühlt sie mit etwas reinem Wasser ab, bringt den Filz hinein und läßt ihn 1 Stunde lang gelinde darin kochen, alsdann wird er herausgenommen, abgekühlt und derselben Flüssigkeit hinzugesetzt:

1 Loth Eisenvitriol,

darauf bringt man den nach Vorschrift vorbereiteten Filz wieder in die Flüssigkeit und läßt ihn gelinde heiß 12—15 Minuten lang darin herumarbeiten; alsdann wird er herausgenommen und gut gespült.

Will man eine dunklere rehbraune Farbe herstellen, so bringt man etwas mehr Eisenvitriol in Anwendung.

N^o 2.

Carmelise (Gelbbraun aus dem Sandel und Gelbholz.)
(Für 12 \mathcal{A} gefertigten Filz.)

Die Herstellung dieser Farbe wird nach demselben Verfahren wie beim Rehbraun, vollzogen, nur daß man hierzu $\frac{3}{4}$ \mathcal{A} englischen Sandel, 1 \mathcal{A} Gelbholz, 2 Loth Galläpfel in Anwendung bringt und dem Eisenvitriol $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Loth Blauslein hinzusetzt.