

Zahlentafel 8.

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Summe:
3,50	3,86	3,68	3,87	4,60	8,50	7,30	7,40	9,81	10,34	80,25
14,45	3,66	4,00	3,71	29,75	11,00	19,30	8,80	13,45		155,85
18,0	16,0	12,0	8,8	8,4	12,8	14,8	7,2	12,0	18,4	236,10
19,2	9,2	24,0	23,6	24,4	12,8	17,2	19,2	15,2	24,0	
17,12	17,72	21,76	22,96	21,00	13,28	19,40	21,64	19,76	21,16	
25,6	30,4	34,0	34,4	31,2	28,4	28,4	29,6	25,2	26,4	
273×418	376×277	336×281	296×285	260×289	216×264	170×268	225×174	186×178	145×190	
30	42	40	40	36	73	46	43	39	33	
1141,14	1041,52	944,16	843,6	751,4	570,24	455,60	391,50	331,08	275,5	
110,25	99,62	97,36	100,56	92,2	181,16	114,64	64,1	60,42	55,58	
2,809	3,078	3,395	3,800	4,266	5,621	7,036	8,188	9,682	11,635	
28 235	27 983	29 967	34 140	35 036	77 283	64 439	45 101	49 472	53 813	
242 307	148 411	150 761	163 006	140 463	155 112	174 831	93 483	78 654	38 500	
67 825	89 718	88 414	96 863	84 954	153 367	170 790	138 898	116 226	151 761	
306 179	258 104	208 290	225 339	209 998	217 461	262 550	138 802	124 460	61 595	
84 879	152 046	122 290	132 753	125 168	213 998	256 946	205 071	186 193	232 047	
390 058	410 150	330 580	358 092	335 166	431 459	519 496	343 873	310 653	293 642	
310 132	238 129	239 175	259 869	225 417	308 479	345 621	232 381	194 880	190 261	
24,8	28,3	32,0	32,0	31,6	28,1	24,5	24,6	24,0	25,3	
1 144	1 144	1 165	1 165	1 165	1 151	1 153	1 144	1 144	1 144	

Kaliber, 9 bis 12 im zweiten Kaliber, 13 und 14 im dritten Kaliber, 15 und 16 im vierten Kaliber, 17 im sechsten Kaliber. Gekantet wurde nach dem 2., 8., 12., 14. und 16. Stich.

Zahlentafel 9.

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Summe
2,96	3,73	3,90	3,73	4,61	6,62	5,84	6,52	5,31	7,18	69,02
13,28	5,49	4,44	4,52	14,15	5,23	11,92	3,04	6,90		109,24
19,2	13,6	16,8	6,4	11,2	8,6	16,0	12,8	4,8	12,8	178,26
24,0	14,4	25,6	27,2	24,8	12,0	24,8	20,0	23,2	28,8	
20,96	17,68	19,40	23,32	20,92	16,40	23,60	24,40	35,56	29,20	
30,4	28,0	30,0	32,8	31,2	32,4	40,4	36,0	47,2	39,2	
273×418	376×277	336×281	296×285	260×289	222×264	172×268	220×176	186×180	145×190	
30	42	40	40	36	67	50	48	34	35	
1141,14	1041,52	944,16	843,60	751,40	586,08	460,96	387,20	334,80	275,5	
110,25	99,62	97,36	100,56	92,2	165,32	125,12	73,76	52,4	59,3	
2,774	3,039	3,353	3,752	4,213	5,401	6,867	8,175	9,455	11,49	
27 393	27 635	29 588	33 718	34 593	69 786	67 577	50 651	42 837	56 068	
238 295	163 416	156 805	157 724	144 196	140 153	155 889	83 338	81 189	38 036	
65 900	97 563	91 333	93 178	86 494	139 756	154 202	123 185	121 249	150 616	
292 443	252 525	207 705	212 290	209 998	211 143	242 078	140 509	113 692	53 070	
80 574	134 046	118 290	122 997	127 460	201 534	235 211	192 949	172 436	207 705	
373 017	386 571	325 995	335 287	337 458	412 677	477 289	333 458	286 128	260 775	
304 195	260 979	248 138	250 902	230 690	279 909	310 091	206 523	202 438	188 652	
29,0	26,8	28,8	33,9	30,5	35,7	35,6	35,0	37,0	38,3	
1 151	1 151	1 158	1 172	1 172	1 179	1 179	1 179	1 179	1 186	

Material: Thomasflußeisen von 67 kg/qmm Festigkeit. Chemische Analyse: C = 0,340 %, P = 0,050 %. Anfangslänge: ersten Kaliber, 9 bis 12 im zweiten Kaliber, 13 und 14 im dritten Kaliber, 15 und 16 im vierten Kaliber, 17 im

*