Dritte Gorte.

Röthelstein u. s. w. . . . 10 Grammen (1 Unge). Gummi . . . 0,415 — (24 Gran). oder besser . . . 0,441 - (25½ -).

Diese Gorte liefert einen festen Stift von einem sanf ten Striche. Sie sind zum gewöhnlichen Gebrauch die besten.

Bierte Gorte.

Mothelstein . . . 10 Grammen (I Unge). Gummi . . . 0,467 — (27 Gran).

Etwas feste, aber doch nicht harte Stifte, die zu Zeich: nungen, welche eine delikate Behandlung erfordern, zu gebrauchen sind.

Funfte Gorte.

Rothelstein . . . 10 Grammen (I Unge). Gummi . . . 0,519 — (30 Gran.)

Mus diesem Berhaltniß erhalt man fehr feste Stifte, die zu kleinen Zeichnungen, welche in das feinste Detail gehen, brauchbar sind.

Sechste Gorte.

Rothelstein . . . 10 Grammen (I Unge). Gummi . 0,571 — (33 Gran).

Diese Stifte sind fehr hart und enthalten die größte Menge von Gummi, die man nicht überschreiten darf, ohne ganz unbrauchbare Crayons zu erhalten.

Siebente Gorte.

Rothelstein . 10 Grammen (1 Unge). Gummi . . 0,380 — (12 Gran). Trockne weiße Seife . 0,519 (30 Gran).

Diese Crayons haben eine braunere Schattirung als die vorhergehenden. Sie sind fest und weich zu schneiden, haben aber, wie alle übrigen, wozu man Seife sett, den Bierter Theil. Fehler,