

b) Zu falschen Edelsteinen.

Zu den Kompositionen §. 33. 34. 37. oder 38. kommt:

Braunsteinoxid	—	—	—	4—12	Theile.
Cassisches Präcipitat	—	—	—	$\frac{1}{20}$ — $\frac{1}{6}$	—

§. 54.

### Opalfarbiges Glas.

Zu den Kompositionen §. 2. 3. oder 6. setze man zu

Salzsaures Silber	—	—	—	1	Theil.
Phosphorsaure Kalkerde (calcinierte Knochen, am besten von Hammeln)	—	—	—	4—6	Theile.

§. 55.

### Undurchsichtiges weißes Glas.

Zu den Kompositionen §. 3. oder 6. wird zugesetzt:

Zinnoxid	—	—	—	—	100	Theile.
----------	---	---	---	---	-----	---------

§. 56.

### Schwarzes Glas.

Zu eben diesen Kompositionen thut man Kobalt-

oxid	—	—	—	—	10	Theile.
Braunsteinoxid	—	—	—	—	10	—
Essigsaures Eisen	—	—	—	—	10	—