

beschmiert nicht die Hände, wenn sie einmal recht trocken ist, und hat ein lebhafteres Ansehn als die Okerfarbe. Man richtet mit einem Pfunde Vitriol mehr, als mit 2 Pfund Oker aus, der mehr kostet. — Nimmt man statt des grünen Vitriols blauen oder sogenannten cyprischen Vitriol, so wird die Farbe blau.

87.

Dauerhafter Ueberzug für hölzerne Dächer.

Wenn man ein Haus mit Holz decken will, so kochte man Theer in einem Kessel, und mische fein gepulverte Holzkohlen darunter bis zur Dicke eines Mörtels. Mit diesem bewerfe man das Dach mittelst einer Kelle $\frac{1}{4}$ Zoll dick. Es wird dann sehr schnell hart und widersteht allem Wetter. Dächer dieser Art haben sich in Schweden länger als ein Jahrhundert gehalten, und bedürfen jetzt noch keiner Ausbesserung. Sie können sehr gut in solchen Fällen gebraucht werden, wo man auf die Feuerfestigkeit derselben nicht so sehr zu sehen nöthig hat.

88.

Wider den Schwamm in Gebäuden.

Dieses Uebel kann verhütet werden, wenn man es in seiner Gewalt hat, gehörigen Luftzug da anzubringen, wo der Schwamm um sich greift; bei Aufführung neuer Gebäude ist es aber auch ein sicheres Mittel, den Schwamm vorzubeugen, wenn man die Unterlagen des Fußbodens, so wie die untere Seite der Dielen selbst mit starker Salzlauge mehrmals bestreicht. Auch bei andern Bauten kann dieses Mittel angewendet werden. Noch vorzüglicher und weit sicherer muß es sein, wenn man das Holzwerk, um es vor dem Schwamm zu sichern, mit einer starken Auflösung von Eisenvitriol oder Kupfervitriol mehrmals überstreicht.

89. Mit-