

ckeler oder blässer zu deinem Gebrauch machen könnest; und so sie vollkommen seyn wird / procedire / wie es die Kunst erfordert.

Das CVII. Capitel.

In Viol-blauer Schmelz.

Auf daß du einen recht durchaus vollkommnen Viol-blauen Schmelz machen mögest / so müssen von der Materie / aus welcher die Schmelz-Wercke entstehen / 6. Pfund / wie auch von der præparirten Pedemontanischen Magnesia 4. Loth / und von denen 3. mahl calcinirten ♀-Schlacken (Cap. 25.) 48. gran zu gegen seyn. Diese wohlvermischte Pulver solst du mit der obenbezeichneten Materie wohl vermengen / nach Gebrauch in Ofen stellen / dann ins Wasser werffen / und aufs neue reinigen; Die Farbe alsdann / ob sie recht vollkommen sey / versuchen / und / wie gebräuchlichen / mit ihr (wann es / sie entweder zu vergeringeren oder zu vermehren / nicht nöthig wäre) procediren / also überkommest du ein schönes und den Gold-Schmieden nütliches Schmelz-Werck.

ANTHO-