

Das X. Capitel.

Von dem Siegelwachs und Spani-
schen Wachs.

1. Grün Siegelwachs zu machen.

Im Winter nim ein halb Pfund neu gelb Wachs/
sechs Lot Terpentin / zwei Lot Baumöhl / ein
Quentlein Grünspan: im Sommer aber ein halb
Pfund neu Wachs / vier Lot Terpentin / ein Lot
Baumöhl und ein Quentlein Grünspan. Das
Wachs laß zergehen in einem Ziegel / alsdenn laß
es stehen / bis es ein wenig kühle wird / und thue den
Terpentin und Baumöhl darein / und rühre es um /
darnach thue auch den Grünspan darein / und rüh-
re es wohl durch einander. Wenn solches geschehen /
alsdenn nim die Form / und mache sie naß / und
trofne sie mit einem Schwamm ab / geuß darein
das Wachs / und lege darnach die Form in kalt
Wasser / so gehet das Wachs von der Form ab /
und ist fertig.

2. Roth Siegelwachs zu machen.

Nim ein halb Pfund gelb Wachs / vier Lot Ter-
pentin / zwei Lot gerieben Zinnober und ein Lot
Baumöhl. Wenn du aber solch Wachs im Winter
machen wilt / so must du sechs Lot Terpentin neh-
men / und damit handeln / wie oben gedacht.

3. Spanisch Wachs zu zurichten.

Man nehme Gummi Lac in tabulis, laß das-
selbe