

Steinkohlen/ungelöschter Kalck/ eines jedes Erzes eigene Erden/ die muß aber wol vor kennet werden. Alle Alkalien und flüßige Schlacken.

Folget die Manier einer Beschickung.

Rec. Ein Centner gerösten Kieß.
Zwey Centner Schlich.
Ein halben Centner rothes Pulver/wie oben.
Ein halben Centner Stein oder Lech.

Alles untereinander gemischt/ und in die Calcination gesetzt/ und oben mit dem Zusatz wol bedeckt.

Folget hierauf eine Probe.

Den 19. Februarii 1663. habe ich genommen 5. Centner Reiningen Steyerischen Bley: Schlich/hält der Centner ein und ein viertel Loth Silber/und ein klein Spührlein Gold. Fünff Centner des gelben Saltz das von 96. Centner Kalck/und drey Centner Vitriol ware gemacht worden.

Solches alles calcinirt/hat nach der Calcination gewogen sieben ein halben Centner/ 31. Pfund/ hatten 2. Centner 2. ein halb Loth gute Wag. Wäre demnach in denen 7. ein halben Centner 9. Loth 1. Quintel/ davon die 6. Loth ein viertel/ die in denen 5. Centner Erz gewesen / abgezogen / so bleiben Zugang 3. Loth/ die sehr goldreich gewesen.

Nota ein Experiment.

Ich habe genommen 1. Pfund Lodelmilcher Silber: Erz/ ein halb Pfund Sal alcali, ein halb Pfund gekörntes Bley/ miteinander vermischet/ in einen glüenden Tiegel verdeckter fließen lassen/ habe 4. Loth Silber mehres; als sonst darinn gewesen / bekommen.

Er 3

Das