

## B. Producte, welche von Hüttenwerken herrühren.

### a) Producte der Bearbeitung unmittelbarer Bergwerks- Erzeugnisse.

An Erzen und Gefrägen.	Anlieferung.		Verarbeitung.		
	Gewicht.		Geldbetrag.		
	Ctr.	U.	Ctr.	U.	Thlr.   Ng   Pf
<b>Bei den zwei Freiburger Silberschmelzhütten.</b>					
Rohes Material	254794	82,995	256393	59,995	761720   17   7
<b>Bei der Antonshütte nebst Amalgamirwerk.</b>					
Rohes Material	11921	7,7	10643	48,9	65695   7   1
<b>Beim Amalgamirwerk zu Halsbrücke bei Freiberg.</b>					
Rohes Material	92819	8	90111	42,	344382   14   1
Summa	359534	98,695	357148	50,895	1171798   8   9

Anmerk. Der Durchschnittsgehalt an Silber betrug im Centner bei der Verarbeitung:  
 11,29 Uthl. incl.)  
 13,39 = excl.) der Zuschlagserze beim Schmelzen und  
 17,60 = beim Amalgamiren.

### Bei den zwei Freiburger Silberschmelzhütten mit Einschluß der Antonshütte.

Producte.	Ausbringen.		Verkauf.		
	Gewicht.		Geldbetrag.		
	U.	Uthl.	U.	Uthl.	Thlr.   Ng.   Pf.
An Feinsilber:					
beim Schmelzen	31274	98,3	31867	21,0	928881   5   2
beim Amalgamiren	16469	43,5	16605	31,2	486481   13   4
	Ctr.	U.	Ctr.	U.	
An Saarkupfer.	1009	80,5	868	81,4	20820   19   7
An Bleiproducten:					
Probirblei . . .	176	—	62	60	983   2   5
Frischblei . . .	23588	70	18205	97	87272   10   8
Schrotblei . . .	5064	47	3296	6	13881   4   —
rothe	447	—	190	—	1131   22   —
gelbe } Glätte	3898	80	2880	70	12887   18   5
schwarze } . . .	4818	17	4074	86	17253   14   7
	Summa				1569592   20   8