

Scheiden / der Kalch aber wird wohl  
ausgefüßet / und / wie obgedacht / re-  
duciret.

## Das LVII. Cap.

Das Silber und Gold durch  
das Scheidewasser dergestalten  
von einander zu scheiden / daß der  
Gold: Kalch im Zermahlen in Körnern  
oder Lamellen verbleibet / wie es in das  
Aqua fort gethan worden / wie  
wenig auch Gold bey dem  
Silber ist.

**M**An nimmt dergleichen geringes  
Gold / granuliret oder laminiret  
solches nach dem Abtreiben / wie man es  
zu dem Scheiden haben wil / thut es in  
einen Scheid: Kolben / und gießet dar-  
auf gar ein schwaches Aqua fort, wel-  
ches das Silber nicht wohl angreifen  
kan / und setzet es über ein Kohlfeuerlein  
zu solviren / wie gebräuchlichen / und  
thut ihme ziemlich heiß / also / daß auch  
das Scheidewasser mit grossen Blasen  
arbeitet / und fast oben ausseudet ; das  
solvi-