

treffen und den Preis der verschiedenen Sorten darnach bestimmen zu können, muß zuvor das Gewicht derselben ausgemittelt werden. Ist dieses geschehen, so kommt zuerst das Pulver der Mischungsfarbe in den Stein und wird mit so viel Leimwasser gerieben, bis es sich (jedoch nur feucht) ballen läßt; dann kommt das Schweinfurter Grün dazu und beide werden so lange durch einander gerieben, bis sich keine Verschiedenheit der Farbe in der bewerkstelligten Mischung mehr wahrnehmen läßt, wo man solche durch ein feines Sieb treibt.

Die Ausbeute von dieser fertigen, noch unvermischten Farbe ist 78 bis 80 Pfund.

---