

Silberzinlegirungen, entsprechend						Silberkupferzinlegirungen, entsprechend					
dem 1sten Feingehalte: für Silberarbeiter, Me- dailenstecher zc.		der Münzlegirung.		dem 2ten Feingehalte: für Juweliere zc.		dem Münzfeingehalte.		dem 2ten Feingehalte.		der Legirung von 900 Tausendtheil.	
Silber . . .	950	Silber . . .	900	Silber . . .	800	Silber . . .	900	Silber . . .	800	Silber . . .	835
Zinn . . .	50	Zinn . . .	100	Zinn . . .	200	Kupfer . . .	50	Kupfer . . .	100	Kupfer . . .	93
	1000		1000		1000		1000		1000		1000
Gesundener Feingehalt, in Tausendtheiln ausgedrückt.						Gesundener Feingehalt, in Tausendtheiln ausgedrückt.					
Nr. 1.	951,4	Nr. 1.	904,9	Nr. 1.	800,8	Nr. 1.	902,6	Nr. 1.	805,8	Nr. 1.	837,7
2.	952,4	2.	903,6	2.	800,8	2.	901,9	2.	804,8	2.	837,2
3.	952,0	3.	904,7	3.	800,3	3.	902,8	3.	805,8	3.	837,2
4.	951,8	4.	904,7	4.	801,6	4.	903,0	4.	804,8	4.	837,7
5.	951,7	5.	903,8	5.	801,0	5.	901,0	5.	804,8	5.	837,5
6.	951,9	6.	905,0	6.	800,8	6.	902,1	6.	802,3	6.	837,7