

Zusätze und Nachträge

besonders

zum ersten und zweiten Theile.

Ueber die gegenwärtig gebräuchlichen
Verfahrungsarten, um die Baumwollen-
zeuge türkischroth zu färben *).

A. Verfahren der französischen (Elfasser)
Fabriken.

Auf 2000 Pfd. Baumwolle nimmt man:

1170 bis 1300 Pfd. (schleimiges) Olivenöl;

3000 Pfd. Wasser, worin 18 bis 30 Pfd.

Kohlensaures Kali (Pottasche) aufgelöst sind.

Das Del, das Wasser und die Pottasche wer-
den in diesen Verhältnissen in drei gleiche Theile ge-
theilt, wovon man nacheinander und in dem Maaße,
als man ihrer bedarf, drei Theile Weiß- oder Delbad
bildet, indem man nach und nach dem Dele die zur
Erzeugung einer Emulsion erforderliche Menge Pott-
ascheauflösung einverleibt. Im ersten Theile dieses
Weißbades grundirt man das Drittel der zu ölenden

*) *Traité théorique et pratique de l'Impression des
tissus*, par J. Persoz. Paris 1846.