

selbigen Steins allezeit wieder helfen und den Stein reicher am Halt machen und sein Gewicht erhalten.

Eine versuchte Probe /
 Darzu ist genommen worden.

16. Pfund des Steins vom HummelErz.
 1. Marcß Geirischen Steins / der gar zu tode gebrandt /
 1. Marcß HummelErz.
 1. Marcß roth Pulver / ist ein rother Eisenstein vom Siebhübel.

Solches vermischet in einen Tiegel gethan und fürin gebläß geschmelzet. Dieweil sich aber befunden / daß sich der Stein und die Schlacken nicht recht voneinander geschieden / so ist 1. Marcß Schlacken / die aus Kieselsteinen gemacht sind / dem Könige wieder zu und vorgeschlagen und also nochmahlen geschmelzet worden. Darauf hat der König gewogen 12. Loth / gar gutes Kupfersteins / und wäre also dem ersten Einwägen oder Einbringen nach / dem gebrandten Kieß oder Geirischen Stein 4. Loth abgangen.

B

NO.