

## Anderer Theil dieses Wercks

Ist eine Continuation der gemacht- oder  
ausgearbeiteten Schmelz-Processen und  
anderer darzu gehörigen erbau-  
lichen Wissenschaften.

Nachfolgende Prozesse haben wir ge-  
arbeitet und Scheidwerck gefunden /  
und ist das Silber am Golde so  
reich gewesen / daß man es  
mit gutem Nutzen hat  
scheiden können.

Nimb 50 Centn. gemeinen Kieß / hält etwas  
oder nichts.

25 Centn. Talck / roth oder Schwarzgelb-  
färbig / hart und schwer.

2 Centn. vermischten Kobelt.

1 Centn. rothen Eisenstein / denn er ist höher  
tingirt als der schwarze.

Es wird auch Schiefer / desgleichen Gra-  
naten, die schwarze Farbe haben / Zincken  
und Antimonium genommen / aber eines  
geringen gewichts / damit es von unsern  
Wasser oder Kieß kan solviret und zu einem  
Stein geschmolzen werden / sonst fället  
es in eine Speiß und wird das Werck falsch

J iij

Mann