

Handel gebracht. Die Güte der Baumwolle wird nach der Länge, Feinheit, Festigkeit und Weiße des Fadens geschätzt; und man begreift leicht, daß, je besser die Qualität der Baumwolle ist, auch um so sorgfältiger die Reinigung stattfinden wird; ein Umstand, welcher die Gegenwart der Menge Schalen und Finnen in den schlechteren Garnsorten und in der daraus gewebten Waare gemügend erklärt. —

Aus der Baumwolle werden durch Spinnmaschinen die Garne gesponnen, in welchen, wenn auch nicht durch Schmutz, Schweiß, Rauch der Stuben *ic.* verunreinigt, doch hie und da schwarze Fäden bemerkbar sind, welche ihre Farbe aus dem Getriebe herabgefallenen, und durch die Einwirkung der Luft und durch Schmutz schwarz gewordenen Deltropfen, über die sie hinweggelaufen sind, verdanken. Ein aus guter Baumwolle gesponnenes Garn bleicht sich im Gewebe schön weiß, ist durchgehends gleichmäßig fest und frei von Finnen und Schalen.

Es ist ganz natürlich, daß die Bleichwaare sowohl hinsichtlich des Garnes, als auch des Gewebes von sehr unterschiedlicher Qualität ist. Ein gutes Stück Waare ist aus gutem Garn gewebt, und der Schuß dicht zusammengeschlagen. Schon vor der Bleiche ziemlich weiß, frei von Finnen und Schalen, zeigt es wenig Spuren von Flecken, von fremdartigen Spuhlen und Webefehlern. — Flecke entstehen aber dadurch, daß naß gewordene Stellen nicht an der Luft getrocknet sind (Modersflecke); ferner durch Staub, Schweiß, Fett, überhaupt durch Unreinlichkeit der Arbeiter, sowie in der Winterzeit durch fortwährenden Rauch in den Stuben, welcher den Stücken durchweg ein gräuliches Ansehen giebt; ferner durch Einweben fremder Spuhlen, die irgend einmal übrig geblieben, durch das Alter und langes Aufheben schmutzig geworden sind, und endlich durch Herabfallen von Deltropfen auf den Webebaum, welche nach der Breite und in die Tiefe des aufgebäumten Webegarnes sich verlaufend, im Gewebe in Gestalt einer großen Menge schwarzer, theils kürzerer, theils längerer, gerader und gebogener Striche erscheinen, die wiederum theils vereinzelt, theils in ziemlich starken Schichten sich quer über das Stück hinüberziehen. Alle diese Flecke,