

Generalnummer.	Name des Gesteins und Bezirk.	Fundort.	Kosten pro Ruthe.						Verwendungsart und jährlicher Bedarf in Ruthen à 96 Cubikellen.	Bemerkungen über Qualification u. s. w.	
			Brecher- lohn.		Schläger- lohn.		Anderweite Kosten.				
			Thlr.	Ngr.	Thlr.	Ngr.	Thlr.	Ngr.			
34	<b>Freiberg No. 10.</b> Grosskörnig, weisser Feldspath vorherrschend, Glimmer dunkel, grossblättrig.	Kreher's Bruch zu Schönfeld bei Olbernhau.	9	—	6	—	—	10	Freiberg-Olbernhauer Chaussee. 9. Abth.—18 Ruthen.	Nicht sehr tauglich, 'und bilden sich beinasser Witterung Gleise.	
35	<b>Freiberg No. 47.</b> Grobkörnig, reich an Quarz und fleischrothem Feldspath, arm an bronzefarbenem Glimmer.	Haldenstein von Schellenberger Flur.	10	15	8	—	—	—	Frauenstein-Zaunhaus - Altenberger Strasse. 6 Ruthen.	Eignet sich sehr gut zur Strassenunterhaltung.	
36	<b>Annaberg No. 19.</b> Grosskörnig, mit vorwaltendem weissen Feldspath u. Quarz, worin schwarzer Glimmer fast parallel vertheilt ist.	Aus der sogenannten Fuchsgaloppe, Grossrückerswalder Revier, Bruchstein.	10	—	7	14	—	10	Pro 1864—1868 à ca. 38 Ruthen.	Ein sehr schlechtes Gestein, welches durch Porphy (Annaberg No. 18) ersetzt werden soll.	
37	<b>Annaberg No. 20.</b> Grobkörnig, mit viel weissem Feldspath, weniger Quarz und noch weniger dunklem Glimmer.	Wolfssteinbruch bei Ansprung, Kriegswalder Revier.	7	—	6	12	—	10		Erst jetzt in Betrieb genommen. Die Aehnlichkeit mit dem vorigen lässt keine guten Eigenschaften vermuthen.	
38	<b>No. 20a.</b> Gneissartige Abänderung, wenn nicht wirklicher Gneiss.	Ebend.	—	—	—	—	—	—		Ganz untauglich.	
39	<b>Annaberg No. 21.</b> Mittelkörnig, worin weisslicher Feldspath neben Quarz vorherrscht, u. mit wenig weissem Glimmer.	Greifenstein bei Ehrenfriedersdorf.	6 schätzungsweise Gewinnungsk.							Wegen der Kostbarkeit dieses Materials werden nur die Abfälle u. diese nur zu den nahe gelegenen Communicationswegen verwandt.	Eignet sich sehr gut zur Strassenunterhaltung.
40	<b>Annaberg No. 22.</b> Kleinkörniges, zum Theil fast homogenes Gemenge von fleischrothem oder weissem Feldspath u. Quarz, worin einzelne Quarzkörner liegen. Glimmer tritt ganz zurück.	Vom Geyersberge, Haldengestein.	3 Leselohn incl. Zerschlagen, Anlieferung.		10		—	1	—	1864—1868 à 56 Ruthen. Auch zu Mauersteinen gut verwendbar.	Eins der ausgezeichnetsten Materialien zur Chausseeunterhaltung. Soll indess von nun an durch Granit aus dem Königs-Bruch bei Geyer ersetzt werden.