

Generalnummer.	Name des Gesteins und Bezirk.	Fundort.	Kosten pro Ruthe.						Verwendungsart und jährlicher Bedarf in Ruthen à 96 Cubikellen.	Bemerkungen über Qualification u. s. w.
			Brecher- lohn.		Schläger- lohn.		Anderweite Kosten.			
			Thlr.	Ngr.	Thlr.	Ngr.	Thlr.	Ngr.		
41	Annaberg No. 23. Kleinkörnig, reich an lichtem Glimmer, fast mit Parallelstruc- tur, daher gneissartig.	Jöhstädter Flur, Rode- stein.	4	—	6	12	—	—	1864—1868 à 4 ¹ / ₄ Ruthen.	Für den mässigen Verkehr auf seiner Verwendungsstelle (bei Jöhstadt) hinreichend gut.
42 43	Schneeberg No. 4. a) Grobkörnig, mit viel weissem Feldspath und Quarz, wenig schwarzem Glimmer. b) Kleinkörnig, mit weissem u. dunkeltem Glimmer.	Lesestein aus Weiters- glashütter und Carls- felder Flur und Forst- revier.	—	—	5	—	—	—	Strassensteine. Circa 20 Ruthen.	Besonders in 2 Varietäten, welche beide von ziemlich gleich geringer Widerstandsfähigkeit sind, aber eine trockene Fahr- bahn geben.
44	Schneeberg No. 7. Grobkörnig, mit fleischrothem Feld- spath und bronzefar- benem dunkeltem Glim- mer.	Oberstützen- grüner Brüche.	5	—	5	—	—	—	Ca. 10 Ruthen.	Ist von geringer Widerstands- fähigkeit, giebt aber bei trocke- ner Witterung und mässigem Verkehr eine gute Fahrbahn, bei nasser Witterung bilden sich leicht Gleise.
45	Schneeberg No. 8. Grobkörnig, wie voriger, mit dunkeltem und wenig lichtem Glimmer.	Lerchenholz- bruch im Schönhaider Revier.	5	—	5	—	—	—	Ca. 8 Ruthen.	Wie Schneeberg No. 7.
46	Schneeberg No. 9. Grobkörnig, wie No. 7 u. 8, mit wenig, meist dunkeltem Glim- mer.	Hemmstein- bruch im Hundshübler Revier.	5	—	5	—	—	10	Ca. 8 Ruthen.	Wie Schneeberg No. 7.
47	Schneeberg No. 14. Grobkörnig, ganz ähnlich den vorigen Nummern. (Daher ist die ange- gebliche Verschieden- heit bei der Verwen- dung wohl auf locale Verhältnisse zurück- zuführen.)	Lesestein aus Sosaer Flur und Forstrevier.	—	—	7	—	—	—	Ca. 24 Ruthen.	Wenig tauglich und giebt nur bei guter Witterung in hoher Lage eine gute Fahr- bahn.
48	Schneeberg No. 15. Kleinkörnig, mit eingestreuten schwar- zen Glimmerblättchen.	Lesesteinaus Bockauer Flur und Forstrevier.	—	—	7	—	—	—	Ca. 24 Ruthen.	Dieses Gestein ist noch weniger tauglich als das letzt- genannte, wird schnell zer- malmt, hält sich aber trocken und ist für den dortigen sehr schwachen Verkehr ausreichend.