

Generalnummer.	Name des Gesteins und Bezirk.	Fundort.	Kosten pro Ruthe.						Verwendungsart und jährlicher Bedarf in Ruthen à 96 Cubikellen.	Bemerkungen über Qualification u. s. w.
			Brecher- lohn.		Schläger- lohn.		Anderweite Kosten.			
			Thlr.	Ngr.	Thlr.	Ngr.	Thlr.	Ngr.		
522	Rochlitz No. 29. Röthlich-grauer Feld- spathporphyr m. vielen zersetzten Feldspath- krystallen u. Quarz- körnern.	Skoplau bei Colditz.	4	20	6	—	—	—	Strassensteine ca. 3 Ruthen.	Desgleichen.
523	Rochlitz No. 30. Röthlich-brauner Feldspathporphyr mit zersetzten Krystallen von Feldspath und wenig Quarz.	Podewitz bei Colditz.	4	20	6	—	—	—	Strassensteine ca. 2 Ruthen. — Mauersteine.	Als Mauerstein recht gut zu verwenden, als Chaussirungs- Material aber ist er nament- lich für schweren Verkehr nicht widerstandsfähig genug.
524	Rochlitz No. 31. Röthlich-braun mit vielen weissen Feld- spathkrystallen.	Fiskal. Bruch am Hainberge bei Colditz.	4	—	7	—	—	—	Strassensteine. — Mauersteine. Lie- fert auch schöne u. sehr feste Platten in ziemlich grossen Dimensionen und verschiedenen Stärken.	Als Chaussee-Material und Mauerstein gut zu verwenden.
525	Rochlitz No. 32. Desgleichen, arm an Quarz.	Colditzer Kreisberg- bruch.	4	15	6	15	—	—	Strassensteine ca. 2 Ruthen. Mauersteine. Pflastersteine.	Sehr brauchbar.
526	Rochlitz No. 33. Desgl.	Fiskal. Bruch an der Leupahner Allee.	4	10	6	15	—	—	Strassensteine.	Kann nur als Chaussee- material benutzt werden; da er nicht geradflächig und platt- köpfig gefunden wird, kann man ihn nicht als Mauer- und Pflasterstein verwenden.
527	Rochlitz No. 34. Desgl. mit grünen Ausscheidungen von (?) Chromocker.	Fiskal. Bruch an der Brausen- brücke.	4	10	6	15	—	—	Strassensteine ca. 2 Ruthen.	Sehr weich und wird nur wegen Mangel an besserem Material als Chausseematerial benutzt, ist aber zu Mauer- steinen gar nicht verwendbar.
528	Rochlitz No. 35. Durch Zersetzung gelblich-grau, ein fast körniges Gemenge mit vielen Quarzkörnern.	Fiskal. Bruch an der Leupahner Allee zu- nächst dem Dorfe Leupahn.	4	10	6	16	—	—	Strassensteine ca. 1 1/2 Ruthen.	Sehr weich und wird eben- falls nur in Ermangelung bes- seren Materials benutzt.