

Ful-Go

ist das gef. gesch. Warenzeichen für den fugenlosen 0.585 Goldmantel -Trauring mit verstärkter Außenwand
D. Reichspatent Nr. 651366

Zur Aufklärung vermitteln wir ein Werturteil von amtlich berufener Stelle über den neuen Ring:

C. Gutachtliche Äußerung:

Über den durch D. Reichspatent, Nr. 651366 ges. gesch. fugenlosen 0,585 Goldmantel-Trauring mit verstärkter Außenwand, Warenzeichen „Ful-Go“, kann zusammenfassend folgendes gesagt werden:

- 1) Der Ring wird aus einem fugenlosen 0,900 Silberrohr, welches innen und außen mit einem fugenlosen 0,585 Goldmantel verschweißt ist, hergestellt.
- 2) Durch das Fehlen der Lötfläche läßt sich der Ring bis an die Grenze der Verformbarkeit des Werkstoffes erweitern und verengen.
- 3) Praktische Versuche haben gezeigt, daß ein Schadhafwerden der Ringkanten ebensowenig wie bei fugenlosen, massiv goldenen Trauringen eintritt.
- 4) Der äußere Goldmantel hat die mehr als doppelte Wandstärke des Innenmantels; hierdurch besitzt dieser Ring eine wesentlich längere Lebensdauer als der Ring mit Lötfläche, über den ein Gutachten vom 27. Mai 1936 vorliegt.
- 5) Bei Wahrung der durch Devisengesetzgebung für Trauringe vorgeschriebenen Goldmenge kann der Ring als nahezu vollwertiger Ersatz für den fugenlosen 0,585 Trauring bezeichnet werden.

Berlin, den 12. November 1937.

Staatliches Materialprüfungsamt Berlin-Dahlem.

Abteilung Metall-Untersuchungen.

Fachgebiet Metallographie.

gez. i.A. Deiß.

(L.S.)

gez. Arndt.



Beglaubigt

J. Kuyper

Techn. Mitarbeiter.

Gebr. Niessing, Vreden Bez. Münster

August Gerstner, Pforzheim i. B.

Wilhelm Schwahn, Hanau a. Main

Gebrüder Weidner, Schwabach i. Bay.